MAPESOL RENO FIBRE

Ragréage autolissant P3 fibré pour solier :

- **Spécial rénovation tous supports**
- **Jusqu'à 15 mm d'épaisseur**

DOMAINE D'APPLICATION

Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment, dalles béton, planchers bois ou panneaux dérivés du bois (CTB-X ou CTB-H) et anciens revêtements tels que carrelage, pierre naturelle, dalles semi-flexibles, etc., avant collage de revêtements souples, textiles et parquet.

Supports admissibles

Sols intérieurs :

- chapes ciment ;
- dalles béton ;
- planchers chauffants, base ciment, à circulation d'eau chaude et PRE ;
- planchers bois ou panneaux dérivés du bois CTB-X ou CTB-H ;
- anciens revêtements céramiques ou assimilés ;
- anciennes dalles plastiques semi-flexibles ;
- supports à base de liants hydrauliques avec traces de colle.

Ces supports doivent être âgés d'au moins un mois. Dans le cas d'ouvrages d'interposition sur plancher béton, le plancher béton devra être âgé de plus de deux mois.
Pour tout autre support, consulter notre service technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autolissant
- Enrichi en fibres : spécial supports déformables et planchers chauffants
- Pour la pose de revêtements PVC, LVT, LVT clic ou plombantes
- Epaisseur d'application : 3 à 15 mm
- Malaxage facile
- Classé A+ : à très faible émission de COV

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, sèches, non sujettes à des remontées d'humidité et conformes au D.T.U. concerné.
Supports bois : les supports doivent être secs, sains, solides, stables et ventilés en sous-face. Les planchers doivent être conformes au D.T.U. 51.3. Ils doivent être suffisamment solides et rigides (la flèche sous charge ne doit pas excéder 1/400e de la portée entre appuis). Les planchers bois seront poncés à sec et dépoussiérés. Les panneaux d'aggloméré de bois seront nettoyés afin d'éliminer toute substance pouvant nuire à l'adhérence (poussière, sciure, etc.). Appliquer une passe générale de **Latex Plus + Nivorapid** au rouleau puis ragréer avec **Mapesol Reno Fibré** dès praticabilité ; ou appliquer une passe de **Mapeprim SP** ou **Eco Prim Universel**, puis laisser sécher avant de ragréer (se référer à la fiche technique du primaire utilisé).
Supports maçonnés : anciens revêtements céramiques ou assimilés et dalles semi-flexibles. Après s'être assuré de leur adhérence au support, les nettoyer et dégraisser soigneusement afin de permettre l'adhérence du primaire, puis appliquer **Mapeprim SP**, ou **Eco Prim Universel**, ou **Latex Plus + Nivorapid** (se référer à la fiche technique du produit concerné).
Supports neufs à base de ciment : appliquer une passe continue de **Primer G** ou **Eco Prim Universel** dans le cas de supports poreux ou **Eco Prim T Plus** ou **Eco Prim Universel** dans le cas de supports normalement poreux ou non poreux.
Pour la mise en œuvre des primaires, se référer à la fiche technique du produit concerné.

Préparation de la gâchée

Dans un seau contenant environ 6 litres d'eau, verser un sac de 25 kg de **Mapesol Reno Fibré** en agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange homogène (sans excéder au total 6,5 litres) de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

Application

Tirer à « zéro » pour garnir le support puis régler l'épaisseur au moyen d'une lisseuse. L'épaisseur finale de l'enduit doit être inférieure ou égale à 15 mm. **Mapesol Reno Fibré** s'applique de préférence en une passe. Si l'application est faite en deux passes, la deuxième passe sera exécutée après séchage complet de la première et application préalable de **Primer G** ou **Eco Prim Universel**.

Pose du revêtement

Après séchage, **Mapesol Reno Fibré** peut être revêtu d'un revêtement souple ou d'un parquet. La pose d'un revêtement pourra intervenir de 24 à 48 heures après l'application. Ce délai peut varier en fonction de l'épaisseur appliquée, des conditions ambiantes (température, hygrométrie), de la porosité du support et du revêtement final.

CONSOMMATION

Environ 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg à ouverture facile.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance :	poudre fine
Couleur :	gris
Masse volumique apparente (kg/m^3) :	1300
Extrait sec (%) :	100
DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)	
Taux de gâchage :	23-26 % (5,75 à 6,5 litres par sac de 25 kg)
Epaisseur d'application (mm) :	3 à 15 mm
Masse volumique apparente (kg/m^3) :	environ 2000
Température d'application :	de + 5°C à + 30°C
Délai d'utilisation de la gâchée :	environ 20 minutes
Temps de prise :	environ 2 heures
Ouverture au passage :	après 4 heures
Délai avant recouvrement :	24 à 48 heures

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français. Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.